

## Merkblatt Fahrzeugbeschriftung / Carwrapping

---

Ihre Fahrzeugvollverklebung wurde mit einer speziell dafür entwickelten Folie appliziert.  
Die Verbindungszeit beträgt, abhängig vom Folientyp und Temperatur, zwischen 1 bis 3 Wochen.

In kalten Jahreszeiten ist es zu empfehlen das Fahrzeug während der Verbindungszeit  
in einem temperierten Raum stehen zu lassen.

Das Waschen des Fahrzeuges ist erst ab 3 - 4 Tage nach Verklebung empfehlenswert.

### Untergründe und Anhaftung:

Glas\*, Fahrzeuglacke, glatter ABS Plastik haben eine gute Haftungsbasis.

Nicht empfohlen wird die Verklebung auf Chromstahl, niederenergetischen Untergründe wie  
Polyethylen und Polypropylen oder auf Schmutzabweisenden Qualitäten!

\*Glas kann auch in Einzelfällen niederenergetisch sein, eine Abklärung vorab ist da zu empfehlen.

### Haltbarkeit:

5 Jahre bei vertikaler Aussenwitterung für UV-Beständigkeit, Klebkrafthaftung und Entfernung.

2 Jahre bei horizontaler Aussenwitterung und mechanischer Belastung ist nach einem Jahr eine visuelle Beeinträchtigung zu erwarten.

Mechanische Kratzer vermeiden.

Reinigen mit milden Lösemitteln (ph 3 - 11) und nachträglicher Spülung mit klarem Wasser. Polituren und Wachse werden nicht empfohlen.

Regelmässiger Kontakt mit Benzin beeinträchtigt die Erscheinung. (Nur bei 3M Scotchprint 1080 Car Wrap Film).

Bei anderen Folienherstellern sind diese Angaben erneut zu prüfen.

### Reinigung der Folie

Von Hand waschen ist am besten. Vorsicht mit dem Hochdruckreiniger, eine Distanz von 30 bis  
50 cm ist dringend einzuhalten. Durch die Waschanlage ist auch möglich.